GALAX - Entkopplungsmatte Noppenbahn vlieskaschiert

Technisches Datenblatt

<p>Eigenschaften</p> <ul style="list-style-type: none">• Chemikalienbeständig• Wurzelfest• Verrottungsfest• Beständig gegen Pilz- und Bakterienbefall• Wasserundurchlässig• Trinkwasserunbedenklich <p>Einsatzgebiete</p> <p>Zum Schutz des Bodenbelags vor nichtdrückendem Wasser. Durch die Hinterlüftung wirkt die Folie als Dampfsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Spannungsrisse des Untergrundes werden ausgeglichen und dadurch nicht an den Bodenbelag weitergegeben. Bei punktueller Belastung wird der Druck ausgeglichen. Das Vlies an der Unter- und Oberseite sorgt für feste Verankerung im Fliesenkleber. Durch die offenen Luftkanäle erfolgt ein Dampfdruckausgleich unterhalb der Abdichtungsbahn. Die Verwendung ist auf vielen verschiedenen Untergründen möglich. Im Innen- und Außenbereich einsetzbar.</p> <p>Verarbeitung</p> <p>Auf dem tragfähigen und fachgerecht vorbereiteten Untergrund wird mit einer 4 mm Zahnkelle ein hochwertiger Flex – Fliesenkleber nach C2 Norm ca. 5-10 cm breiter als die Entkopplungsmatte aufgezogen. Die vorher passend zugeschnittene Bahn wird mit dem rückseitigen Vliesgewebe in das frische Kleberbett sofort eingelegt und fest angedrückt. Stöße werden mit GALAX – Sicherheitsdichtband abgedichtet. Es darf kein Fliesenkleber Zwischen den Stößen durchlaufen. Anschließend können Fliesen und Platten hohlraumfrei verlegt werden. Optimal ist eine hohlraumfreie Abspachtelung der Oberfläche mit einem leicht dünnflüssigen Fliesenkleber vor der Fliesenverlegung. Es ist besonders darauf zu achten, dass die Vertiefungen der Noppen, hohlraumfrei mit Fliesenkleber ausgefüllt sind.</p>	<p>Untergründe</p> <p>müssen tragfähig, trocken, ebenflächig, sauber und zum Belegen mit Fliesen geeignet sein. Einzelne Risse, < 2 mm, schaden nicht, sofern es sich nicht um statische Risse handelt, die Risskanten nicht versetzt sind und der Estrich sich nicht wölben oder absenken kann. Fugen aus dem Unterboden sind zu übernehmen. Randfugen sind gemäß ZDB Merkblatt auszuführen und einzuhalten. Feldbegrenzungsfugen sind zu übernehmen. Es sind die jeweils gültigen Normen und Regeln der Fliesenverlegung einzuhalten.</p> <p>Technische Daten</p> <table><tr><td>Material:</td><td>Noppenfolie: Polyethylen Vlies: Polypropylen</td></tr><tr><td>WDU</td><td>wasserundurchlässig</td></tr><tr><td>Gewicht:</td><td>ca. 550 g/qm</td></tr><tr><td>Noppenhöhe:</td><td>3 mm</td></tr><tr><td>Noppenzahl:</td><td>ca. 2.500/qm</td></tr><tr><td>Temperatur-</td><td></td></tr><tr><td>Beständigkeit:</td><td>-40° bis + 80° C</td></tr><tr><td>Lieferform:</td><td>Rolle 1m x 30m</td></tr><tr><td>Druckfestigkeit:</td><td>ca. 35 t / qm</td></tr></table> <p>Zubehör</p> <p>GALAX – Sicherheitsdichtband zur Verklebung im Stoßbereich 120 mm breit Rolle: 50 m</p> <p>GALAX – Sicherheitsdichtband wird aus dem gleichen Material gefertigt wie Abdichtungsbahn für Nassräume.</p> <p>Hinweis</p> <p>Polyethylen ist nicht langfristig UV-Stabil. Bei der Lagerung und Verlegung ist die Sonneneinstrahlung zu vermeiden.</p>	Material:	Noppenfolie: Polyethylen Vlies: Polypropylen	WDU	wasserundurchlässig	Gewicht:	ca. 550 g/qm	Noppenhöhe:	3 mm	Noppenzahl:	ca. 2.500/qm	Temperatur-		Beständigkeit:	-40° bis + 80° C	Lieferform:	Rolle 1m x 30m	Druckfestigkeit:	ca. 35 t / qm
Material:	Noppenfolie: Polyethylen Vlies: Polypropylen																		
WDU	wasserundurchlässig																		
Gewicht:	ca. 550 g/qm																		
Noppenhöhe:	3 mm																		
Noppenzahl:	ca. 2.500/qm																		
Temperatur-																			
Beständigkeit:	-40° bis + 80° C																		
Lieferform:	Rolle 1m x 30m																		
Druckfestigkeit:	ca. 35 t / qm																		

Galax-Profile - Am Alten Sägewerk 9 - 95349 Thurnau - Tel. 09228 / 5974 - Fax 09228 / 8173

Unsere Produktinformationen sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. Die richtige und erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen übernommen werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen technischer Beratung. Stand 01.01.2014